

Dénomination béton :

Consistance :

Diamètre granulats Max. :

Pompable :

Béton certifié selon :

Ciment type :

Résistance caractéristique
selon la Norme - *f_{ck}*,*cube* :

Dosage ciment mini selon la Norme :

Dosage ciment réel sur demande :

E/C selon la Norme :

E/C effectif :

Recette n° V21**Sorte A****C20/25 XC1(CH)/XC2(CH)****S4****d max : 31.5****oui****Norme SN EN 206:2013 + A2:2021**

Contrôle de production continu

Bono CEM II\B-LL 32.5 R**25 N/mm²****280 kg/m³****0.65****0.60****Kg Co₂-eq Net par m³****Poids calculé ± 5 kg/m³****Selon ISO 14025 et SN EN 15804+A2:2019****(GWP A1-A3)****Sur demande, possibilité d'avoir un certificat d'un
bureau d'étude qualifié. Coût env. CHF 600.-****117.2 Kg Co₂-eq Net par m³
au départ de nos centrales.****Données de sécurité béton frais:**

Danger



Danger



Danger

H318 Occasionne de sérieuses lésions aux yeux.**H315** Occasionne des irritations de la peau.**H317** Peut provoquer des réactions allergiques de la peau

Porter une protection des yeux



Porter une protection des mains



Porter un vêtement de protection

P280 : Porter des gants de protection / un vêtement de protection / une protection des yeux .**P305+P351+P338+P310** : **Lors des contact avec les yeux** : Rincer abondamment durant quelques minutes.

Eventuellement, retirer les lentilles de contact. Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin.

P302+P352+P333+P313 : **Lors d'un contact avec la peau**: Laver abondamment au savon et à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruptions, demander conseil à un médecin.**P102**: Ne doit pas être à la portée des enfants.

