

Recette n° V65**Sorte C**

Dénomination béton :

C30/37 XC4(CH) XD1(CH)/XD2a(CH) XF1(CH)

Consistance :

SF3

Diamètre granulats Max. :

d max : 16

Pompable :

oui**Béton certifié selon :****Norme SN EN 206:2013 + A2:2021**

Contrôle de production continu

Ciment type :

Universo CEM II/A-LL 42.5 NRésistance caractéristique
selon la Norme - *f_{ck}*,*cube* :**37 N/mm²**

Dosage ciment mini selon la Norme :

330 kg/m³**Dosage ciment réel sur demande :**

E/C selon la Norme :

0.50

E/C effectif :

0.48**Kg Co₂-eq Net par m³****Poids calculé ± 5 kg/m³****Selon ISO 14025 et SN EN 15804+A2:2019****(GWP A1-A3)****Sur demande, possibilité d'avoir un certificat d'un
bureau d'étude qualifié. Coût env. CHF 600.-****180.7 Kg Co₂-eq Net par m³
au départ de nos centrales.****Données de sécurité béton frais:**

Danger



Danger



Danger

H318 Occasionne de sérieuses lésions aux yeux.**H315** Occasionne des irritations de la peau.**H317** Peut provoquer des réactions allergiques de la peau

Porter une protection des yeux



Porter une protection des mains



Porter un vêtement de protection

P280 : Porter des gants de protection / un vêtement de protection / une protection des yeux .**P305+P351+P338+P310** : **Lors des contact avec les yeux** : Rincer abondamment durant quelques minutes.

Eventuellement, retirer les lentilles de contact. Appeler immédiatement le centre antipoison ou un médecin.

P302+P352+P333+P313 : **Lors d'un contact avec la peau**: Laver abondamment au savon et à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruptions, demander conseil à un médecin.**P102**: Ne doit pas être à la portée des enfants.

